

# FC130GX-2P

Módulos de alto rendimiento fotovoltaicos policristalinos



Módulo solar sin bastidor

## EJEMPLOS DE USO

- Instalaciones conectadas a la red para
  - residencias particulares
  - naves industriales granjas
  - integración de edificio
  - montaje de fachada
  - soluciones especiales de arquitectura



SolarCarport, Alemania

## TECNOLOGÍA PUNTA

Debido a la investigación intensiva, el constante desarrollo de los procesos de producción, así como una fabricación altamente automatizada, los módulos solares policristalinos de Kyocera ofrecen un extraordinario nivel de calidad, así como un alto rendimiento. Las células solares incorporadas de Kyocera con las medidas estándar de 15 cm x 15,5 cm, alcanzan un rendimiento de 16 % y garantizan una producción energética muy alta de las instalaciones fotovoltaicas.

Para protegerlas contra las condiciones climáticas más adversas, las células están incrustadas entre una protección de cristal endurecido (resistencia al granizado ensayada según IEC 61215 ed. 2 por TÜV) y láminas de EVA. La parte trasera está sellada con láminas PET.

La caja de empalme del dorso dispone de diodos de derivación que evitan el riesgo de sobrecalentamiento de células solares individuales (efecto hotspot). Varios módulos PV conectados en serie pueden ser cableados fácilmente mediante cables solares premontados y enchufes multicontacto. El módulo solar sin bastidor en conexión con un sistema de montaje adecuado\*, sirve entre otras cosas para la integración directa en la cubierta.

Kyocera fabrica todos los componentes en instalaciones propias (sin comprar productos intermedios) para garantizar la alta calidad de sus productos.

TUVdotCOM Service: plataforma en Internet para calidad y seguridad comprobada  
 TUVdotCOM-ID: 0000022565  
 IEC 61215 ed. 2, IEC 61730 y Categoría de protección II  
 Kyocera es una empresa certificada según ISO 9001 y ISO 14001




**KYOCERA  
SOLAR**

**We care!**

## ESPECIFICACIONES


en mm



## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


Curva característica de tensión y corriente a distintas temperaturas de la célula

Irradiación: AM 1.5, 1 kW/m<sup>2</sup>



Curva característica de tensión y corriente con distinta irradiación

Temperatura célula: 25 °C



## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tipo de módulo PV FC130GX-2P

### A 1000 W/m<sup>2</sup> (STC)\*

Potencia nominal P	[W]	130
Tensión de sistema máx.	[V]	750
Tensión con potencia nominal	[V]	17,6
Corriente con potencia nominal	[A]	7,39
Tensión marcha en vacío	[V]	21,9
Corriente de cortocircuito	[A]	8,02

### A 800 W/m<sup>2</sup> (NOCT)\*\*

Potencia nominal P	[W]	92
Tensión con potencia nominal	[V]	15,5
Corriente con potencia nominal	[A]	5,94
Tensión marcha en vacío	[V]	19,9
Corriente de cortocircuito	[A]	6,47
NOCT	[°C]	47
Tolerancia de potencia	[%]	+10 / -5
Resistencia a la corriente inversa I <sub>r</sub>	[A]	15
Protección máx. del string	[A]	15

Coefficiente de temperatura de la tensión de marcha en vacío [V/°C]	-8,21x10 <sup>-2</sup>
Coefficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito [A/°C]	3,18x10 <sup>-3</sup>
Coefficiente de temperatura a P <sub>máx</sub> [W/°C]	-6,36x10 <sup>-1</sup>
Reducción del nivel de eficacia de 1000 W/m <sup>2</sup> a 200 W/m <sup>2</sup> [%]	4,7

## MEDIDAS

Longitud	[mm]	1468 (±2,5)
Ancho	[mm]	695 (±2,5)
Altura / incl. caja de contacto	[mm]	5,5 / 22,5
Peso	[kg]	10,5
Cable	[mm]	(+)840 / (-)840
Tipo de conexión		MC PV-KBT3 / MC PV-KST3
Caja de contacto	[mm]	100x108x15
Código IP		IP65

## DATOS GENERALES

Garantía de rendimiento	10 años***
Garantía	2 años

## CÉLULAS

Cantidad por módulo	36
Tecnología celular	policristalina
Tamaño celular (rectangular)	[mm] 150x155
Conexión de células	3 busbar

\* Los índices eléctricos son válidos en condiciones de prueba estándar (STC): Irradiación de 1000 W/m<sup>2</sup>, masa de aire AM 1.5 y temperatura celular de 25 °C.

\*\* Los índices bajo temperatura operativa nominal de las células (NOCT): Irradiación de 800 W/m<sup>2</sup>, masa de aire AM 1.5, velocidad del viento de 1m/s y temperatura ambiente de 20 °C.

\*\*\* 10 años el 90 % de la potencia mínima especificada P bajo condiciones de prueba normalizadas (STC)

Su distribuidor Kyocera local:

**KYOCERA  
SOLAR**

**We care!**

**KYOCERA Fin ceramics GmbH  
Solar Division**  
Fritz-Mueller-Str. 107  
73730 Esslingen/Germany  
Tel: +49 (0)711-93 93 49 99  
Fax: +49 (0)711-93 93 49 50  
Email: solar@kyocera.de  
www.kyocerasolar.de